

Sez dores juldan barasiz-siyfati

Вы сделали хороший выбор-качество от

 **Abdullingips**  
Постоянно стремясь к совершенству



Сертификат соответствия  
Вяжущие гипсовые  
РОСС RU АВ86 НО1473

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АРАКЧИНСКИЙ ГИПС»

420079, РФ, Республика Татарстан  
г. Казань, ул. Приволжская, 161  
ИНН/КПП 1658029258/165601001  
р/сч. 40702810200000000111  
в ЗАО АКБ «Кара Алтын7»  
к/сч. 30101810200000000919  
БИК 049205919  
ОКПО 50604246

производственная лаборатория ООО "Аракчинский гипс"  
свидетельство № 134-10 от 07.12.2010г.

Тел./факс: (843) 526-85-85, 526-84-50  
(843) 526-84-87  
[http:// www.argips.ru](http://www.argips.ru)  
e-mail: [marketing@argips.ru](mailto:marketing@argips.ru)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_  
на гипс строительный

Партия № \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа 14.01.15

Масса \_\_\_\_\_

Дата отправки \_\_\_\_\_

Наименование и адрес получателя: \_\_\_\_\_

Обозначение вяжущего: Г5БII

Тонкость помола: 5-7 (остаток на сите 0,2)

Водогипсовое отношение: 60-63

Прочность на изгиб (через 2 часа) 26-28 кгс/см<sup>2</sup>

Прочность на сжатие (через 2 часа) 51-55 кгс/см<sup>2</sup>

Результат испытания в соответствии ГОСТ 125-79

сроки схватывания (определены на момент фиксации по методике ГОСТ 23789, с применением дистиллированной воды):

начало - 9-10

конец - 16-17

Главный специалист СТК

О.В. Федоров

